MANUAL DE USO

TINTA EPÓXI

Mais de 40 cores disponíveis



@resinasag

www.resinasag.com.br

ÍNDICE

1. SOLUÇÃO TINTA EPÓXI
2. PARTE 1 SELANDO O PISO
3. PARTE 2 FUNDO SELADOR
4. PARTE 3 ACABAMENTO
5. RECOMENDAÇÕES GERAIS

🔔 Observação Importante

OBS: Sempre utilize as recomendações do nosso manual para garantir a resposta ideal para sua aplicação, em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

1. SOLUÇÃO TINTA EPÓXI



A tinta epóxi é um sistema completo para proteger e dar acabamento profissional em pisos e superfícies, Ela une preparação + selagem + fundo + acabamento, garantindo mais aderência, durabilidade e resistência no dia a dia.

A tinta epóxi é ideal pra ambientes que precisam de piso resistente, fácil de limpar e com boa durabilidade, principalmente:

- Garagens e estacionamentos
- Galpões e áreas industriais
- Oficinas mecânicas e auto centers
- Depósitos e almoxarifados
- Corredores e áreas de circulação intensa
- Comércios (lojas, estoques, áreas de serviço)
- Condomínios (áreas comuns, vagas, rampas)
- Áreas que precisam de demarcação (sinalização de piso, faixas, vagas, rotas)

Ela funciona muito bem onde tem tráfego, contato com óleo e produtos químicos e necessidade de um acabamento bonito e impermeável.

⚠️ **Antes de tudo, faça uma avaliação da superfície. Veja se ela está limpa, sem umidade ascendente e totalmente seca. Deixe o mais nivelado possível e corrija trincas e desníveis para garantir um acabamento melhor.**

lista de produtos:

1. **Selador epóxi industrial AG**
2. **Tinta eppóxi industrial**
3. **Diluente epóxi**

ETAPAS DO PROCESSO

ETAPA 1 – Selar o piso

Aplicar o **Verniz Selador Epóxi Industrial**

Tempo de cura: 8 horas

ETAPA 2 – 1ª demão

Aplicar o **Fundo Selador Epóxi**

Tempo de cura: 8 horas

ETAPA 3 – 2ª demão

Aplicar a **Tinta Epóxi Industrial**

Tempo de secagem e cura:

Secagem ao toque: **4 a 24horas**
Tráfego leve de pessoas: **24 a 48 horas.**
Tráfego de veículos (carros/motos): **72 horas a 4 dias.**
Cura total (resistência química e lavagem): **7 dias**

1 ETAPA

Selar o piso

Verniz Epóxi Selador para Piso AG

SERVE PARA AGLUTINAR AS PARTICULAS, ELE VAI PENETRAR NO PISO CRIANDO A PRIMEIRA BARREIRA E SERVINDO COM UMA PELICULA DE ADERENCIA



Composição do Kit

- (Componente A) Verniz
- (Componente B) Endurecedor

Proporção de Mistura

➡ Para cada 75g de Verniz (A)
➡ Acrescentar 25g de Endurecedor (B).

São **3 partes** do componente **A** para **1 parte do componente B**
Importante: misture bem até ficar totalmente uniforme.

Preparo

1. Misture os componentes (A + B) em um recipiente limpo.

2. Mexa por 5 minutos, utilize misturador ou furafeira de forma contínua, até ficar totalmente homogêneo.

3. Utilize todo o material logo após a mistura.

⚠️ **Não deixe a mistura parada no recipiente por mais de 5 minutos.**

Aplicação

- Com uma espatula passe sobre a superficie raspando

fazendo com que o produto penetre e crie uma pelicula protetora, selando e criando aderencia para o fundo e acabamento.

Secagem : 8 horas

2° ETAPA

1° Demão: Função fundo selador

Composição do Kit



1. TINTA EPÓXI
- Componente A: Tinta
- Componente B: Endurecedor

2 . Componente C: Diluente epóxi

Proporção de Mistura

Tinta:

➡ Para cada 700g de Tinta (A)
➡ Acrescentar 100g de Endurecedor (B).
➡ Misture tudo com mais 10% de diluente (C).

Exemplo 1kg : 825g de tinta + 125g de Endurecedor + 100ml de Diluente

Preparo

1. Misture os componentes (A + B + C) em um recipiente limpo.

2. Mexa por 5 minutos, de forma contínua, misture de forma mecanica com misturador ou furadeira até ficar totalmente homogêneo.

3. Utilize todo o material logo após a mistura.

⚠️ **Não deixe a mistura parada no recipiente por mais de 5 minutos.**

Aplicação

- Certifique-se de que a superficie esteja totalmente selada e limpa antes de aplicar.

- Espalhe a tinta com Rolo ou rodo.

Secagem Fundo : 8 a 12h

3° ETAPA

2° Demão: Função acabamento

Composição do Kit



1. TINTA EPÓXI
- Componente A: Tinta
- Componente B: Endurecedor

2 . Componente C: Diluente epóxi

Proporção de Mistura

Tinta:
➡ Para cada 700g de Tinta (A)
➡ Acrescentar 100g de Endurecedor (B).
➡ Misture tudo com mais 10% de diluente (C).

Exemplo 1kg : 825g de tinta + 125g de Endurecedor + 100ml de Diluente

Preparo

1. Misture os componentes (A + B + C) em um recipiente limpo.
2. Mexa por 5 minutos, de forma contínua, misture de forma mecanica com misturador ou furadeira até ficar totalmente homogêneo.

3. Utilize todo o material logo após a mistura.

⚠️ **Não deixe a mistura parada no recipiente por mais de 5 minutos.**

Aplicação

- Certifique-se de que a superficie esteja totalmente selada e limpa antes de aplicar.
- Espalhe a tinta com Rolo ou rodo.

SECAGEM E CURA
Secagem ao toque: 4 a 24horas
Tráfego leve de pessoas: 24 a 48 horas.
Tráfego de veículos (carros/motos): 72 horas a 4 dias.
Cura total (resistência química e lavagem): 7 dias



@resinasag

www.resinasag.com.br